RENO X588 FILL 2K ALLROUND

MORTIER DE RÉPARATION

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- À deux composants
- Flexible
- Intérieur et extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

RENO X588 FILL 2K ALLROUND est un mortier spécial à deux composants pour l'étanchéification de fissures et de creux dans les murs et les sols ainsi que pour le scellement de tuiles et pour le collage de carreaux entre autres.

RENO X588 FILL 2K ALLROUND est un mortier à deux composants sans solvant et hautement flexible constitué d'une dispersion de résine synthétique et d'un ciment en poudre amélioré à la résine synthétique et renforcé aux fibres.

Après le durcissement, **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** est résistant au gel.

UTILISATION

Application à l'intérieur et à l'extérieur.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer les subjectiles qui n'offrent pas suffisamment d'adhérence comme les enduits et les peintures désolidarisés, gratter les surfaces lisses, mastiquer les nids de gravier ainsi que les fissures. La surface à traiter doit être humide. Cela signifie que si la surface est sèche, il convient de l'humidifier légèrement. Si le subjectile est trop mouillé en raison d'une infiltration d'humidité, avant de procéder à l'assainissement, il convient de l'assainir avec du **BLOCK C902 TERRA EXPRESS**. Pour une meilleure adhérence, il est recommandé d'apprêter avec du **GRIP A526 MULTI** qui peut être traité avec du **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** après environ une heure.

APPLICATION

Mélanger le contenu de l'emballage **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** (poudre et liquide). Pour des quantités inférieures, mélanger seulement le produit requis selon le rapport de mélange : 4 parts de poudre et 1 part de liquide. Ajouter à la pâte de l'eau goutte-à-goutte afin de l'assouplir. Après avoir mélangé, laisser reposer env. 10 minutes. La durée d'application

est d'env. 2 heures. Par conséquent, il convient de ne préparer que la quantité de matériau qui pourra être appliquée dans ce temps. Appliquer le **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** préalablement mélangé en une opération à l'aide d'une truelle, d'un blaireau ou d'un pinceau. Pendant la phase de durcissement, il convient de protéger (couvrir) la surface traitée contre le gel, l'humidité et le rayonnement solaire intense. Après la prise, il est possible d'appliquer de l'enduit au ciment, de l'enduit de chaux lisse, de l'enduit d'assainissement ou une chape. Une couche d'accrochage de **GRIP A526 MULTI** est recommandée.

STOCKAGE

RENO X588 FILL 2K ALLROUND doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

RENO X588 FILL 2K ALLROUND se conserve pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 kg code article 30621775

2,5 kg code article 30621785

GISCODE

ZP1

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Système à deux composants constitué de : • composant 1: mélange de ciments spéciaux • composant 2: dispersion aqueuse
Couleur	Composant 1 : Gris Composant 2 : Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	En fonction de l'étendue des dommages env. 2,5 kg/m² – 3,0 kg/m² par couche
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec beaucoup d'eau immédiatement après l'utilisation. Les résidus durcis ne peuvent être éliminés que par des moyens mécaniques.
Rapport de mélange	Pour des quantités inférieures, rapport de mélange : 4 parts de poudre et 1 part de liquide

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de