

Caractéristiques du produit		Tolérances Exigences (EN 13329)	
Format	1285 x 194 x 8 mm	Équerrage de l'élément (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Unité	Carton: 10 lames / 2,493 m ² / 18,9 kg	Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
	Palette: 40 cartons / 99,72 m ² / 771 kg	Décalage des lames en largeur	± 2 mm
Garantie selon la stipulation Parador Usage privé: Usage commercial:	Lifetime	Affleurement superficiel	(moyenne ≤ 0,10 mm) (moyenne ≤ 0,05 mm)
	10 années	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Indications	- pas de garantie pour une pose collée - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	Joints entre les éléments assemblés	(moyenne ≤ 0,15 mm) (moyenne ≤ 0,05 mm)
		(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
		Planéité de l'élément	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 % fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %



NV

			
Classe d'usage 23 = habitat privé à usage intensif		Classe d'usage 33 = secteur commercial à usage intensif	
Le revêtement de sol stratifié remplit toutes les exigences de la classe d'usage indiquée.			
Exigences / caractéristiques		Norme	Résultat
	Abrasion	EN 13329, annexe E	AC 5 (≥ 6.000 tours Taber)
	Résistance aux chocs (petite boule acier)	EN 17368	≥ 70mm
	Résistance aux chocs (grosse boule acier)	EN 13329, annexe H	≥ 1.000mm
	Comportement au feu	EN 13501-1	C _f s1
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Résistance aux tâches	EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
	Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	degré 4
	Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	modèle W, aucune modification visible
	Comportement électrostatique	EN 1815	≤ 2 kV
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
	Résistance suite à charge constante	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Résistance connexion	ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
	Bruit d'impact	ISO 717-2	14 dB (à Akustik Protect 100)
	Changement de dimension	EN 13329, annexe C	≤ 0,9mm
	Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 15 %)	≤ 12 %
	Résistance à l'eau	ISO 4760	Exigences satisfaites (48h au lieu de 24h)
	Résistance de décrochage	EN 13329, annexe D	≥ 1,8 N/mm²
	Résistance aux rayures	EN 438	degré 4
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, annexe B	Texture mate satinée: R10 / Texture pierre / Texture rustique: - / Autres: R9
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets): 20 01 38

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Classic-1050_AC5_FR_20230601
Date:	10.12.2010	Actualisation:	www.parador.de/fr/services/downloads/stratifies
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.06.2023