

Peinture pour sols extérieurs Satiné

Description du produit

La peinture pour sols extérieurs est une peinture spéciale monocomposante couvrante et satinée à base de caoutchouc chloré pour le revêtement de sols en béton et en ciment en extérieur non protégé (par ex. trottoirs, terrasses, escaliers, balcons). Peut également être utilisé sur le bois et le métal.

Propriétés

- Très résistant aux coups de pied, aux chocs et à l'abrasion
- Antidérapant (classe d'antidérapance R9 selon DIN 51130:2014-02)
- Haute résistance à la lumière, au jaunissement et aux intempéries
- Insensible à l'eau stagnante ainsi qu'aux produits chimiques et de nettoyage usuels
- Très bonnes propriétés d'adhérence
- Sur base de solvant

Utilisation

Toutes les couches de peinture neuves et de rénovation de supports minéraux à l'extérieur.

- Béton
- Chape de ciment
- Enduit
- Pavets
- Bois
- Métal

Séchage

Sec en surface après : env. 4-6 h
Recouvrable après : env. 24 h
Praticable : en 48 heures env.
Résistance intégrale : après 14 jours

Les temps de séchage se fondent sur la nature du support, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage indiqués se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %)

Composants

Caoutchouc chloré, pigments organiques/minéraux sans plomb, matériaux de remplissage, mélange d'hydrocarbure, additifs.

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient max. 400 g/L de COV.

Rendement

Rendement : env. 4,5 m²/l

Fondamentalement, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application. L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit. Sur les supports foncés, teintés ou souillés, une deuxième couche est le cas échéant nécessaire.

Préparation du subjectile

Recouvrir les surfaces adjacentes ou les encoller d'adhésif de peintre.

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous :

- la surface à peindre doit être propre, sèche, solide, apte, exempte de poussière et de graisse
- Éliminer les boues de ciment, les dépôts de tartre, les couches oxydées ou les agents séparateurs sans résidus et laver soigneusement
- Laisser sécher les nouvelles surfaces bétonnées pendant au moins 4 –6 semaines

Autres mesures de préparation

Bien mélanger avant utilisation. La température minimale d'application pour le matériau et l'environnement s'élève à +5 °C.

Le subjectile doit être protégé de l'humidité montante, car dans le cas contraire des tâches peuvent se former ainsi que la peinture se détacher.

Application

Appliquer au rouleau, au pinceau

Couche d'apprêt sur bois non traité :

Appliquer non dilué en le faisant pénétrer soigneusement et uniformément dans le support.

Couche de finition : appliquer 2 couches de finition non diluées.

Couche de rénovation :

éliminer entièrement les anciennes couches de peinture écaillées et non porteuses et procéder ensuite comme pour une peinture neuve. Nettoyer et poncer les anciennes couches en bon état. Contrôler la compatibilité de la peinture en procédant à un essai de peinture. Si le revêtement est compatible, appliquer 2 couches non diluées. Poncer légèrement le support entre les couches. Sur le bois, appliquer au préalable un apprêt d'imprégnation et d'isolation ; sur le métal, appliquer au préalable un apprêt antirouille.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils juste après l'utilisation à l'aide d'un produit d'entretien pour pinceaux adéquat.

Sécurité du travail/élimination

Consulter les marquages et consignes de sécurité éventuels dans la fiche technique de sécurité actuellement en vigueur.

À conserver hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit sec, fermé et frais (pas en dessous de +5 °C). Les récipients entièrement vides sont à recycler. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux de surface ou sur la terre. Éliminer les restes de produit desséchés avec les ordures ménagères ou les gravats de chantier. Apporter les résidus liquides uniquement à une déchetterie pour anciennes peintures (AVV 080 111).

EUH208 Contient de la 4-Formylmorpholine. Peut provoquer des réactions allergiques.

Avis de danger :

H226 Liquide et vapeur inflammables.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme.

Consignes de sécurité :

P102 Ne doit pas être mis entre les mains des enfants.

P101 S'il est nécessaire de consulter un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette d'identification.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi que des autres types de sources d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 Conserver le récipient fermé hermétiquement.

P273 Ne pas laisser le produit s'échapper dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection et une protection oculaire/une protection du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver immédiatement avec du savon et à grande eau.

P403+P235 Conserver dans un endroit bien ventilé. Maintenir frais.

