Peinture pour toits Satiné

Description du produit

La peinture pour toits est un revêtement monocomposant spécial, très couvrant et satiné, pour une protection durable contre les intempéries, en particulier pour les surfaces de toitures altérées par les intempéries. Les zones de soubassement peuvent également être revêtues de cette peinture.

Propriétés

- Ultra-résistant aux intempéries, stable aux UV
- Résistant au chocs
- Particulièrement flexible et imperméable
- Insensible aux variations de température
- Très bonnes propriétés d'adhérence et de recouvrement des bords
- Application facile
- Séchage rapide
- Résistant aux produits chimiques courants dans le commerce
- Inhibiteur de rouille intégré pour les clous et les vis
- À base d'eau

Utilisation

Toutes les couches neuves et de rénovation en extérieur :

- Tuiles en béton
- Tuiles en terre cuite non traitées
- Plaques de fibrociment (par ex. Eternit)
- Bois, PVC rigide, métaux non ferreux
- Sous-couches minéraux (par ex. béton)
- Anciennes couches intactes

Séchage

Sec en surface après : env. 1-2 h
Recouvrable après : env. 12 h
Résistance intégrale : après 7 jours

Les temps de séchage se fondent sur la nature du support, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage indiqués se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %)

Composants

Dispersion d'acrylate, pigments minéraux et organiques, charges, eau, glycol, additifs, conservateurs mélange de chlorométhylisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1), benzisothiazolinone.

Contient des produits biocides : contient une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. Attention ! Lors de l'application au pistolet, des gouttelettes dangereuses capables de pénétrer dans les poumons peuvent se former. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard.

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max. 40 g/L de COV.

Rendement

Rendement : env. 6-7 m²/l

Fondamentalement, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application. L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit. Sur les supports foncés, teintés ou souillés, une deuxième couche est le cas échéant nécessaire.

Préparation du subjectile

Recouvrir les surfaces adjacentes ou les encoller d'adhésif de peintre.

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous :

- Les supports doivent être intacts, stables, propres, secs, exempts d'agents séparateurs (poussières, graisse et autres produits similaires)
- Les nouvelles surfaces de tuiles doivent être exposées aux intempéries pendant au moins 28 jours
- Éliminer complètement les algues et les mousses à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Traiter préalablement les supports absorbants avec un apprêt pénétrant
- Avant de commencer le revêtement, vérifier l'adhérence sur une petite surface en faisant un essai
- La pente de la surface à revêtir doit être > 5 %.
- Bien mélanger avant utilisation. Ne pas appliquer par des températures inférieures à +8 °C ou supérieures à +30 °C, par vent fort, sur des supports gelés ou qui se condensent, ou dans des conditions météorologiques limites (brouillard, pluie imminente, risque de gel nocturne, rayonnement direct du soleil).

Autres mesures de préparation

Ne pas appliquer par des températures inférieures à +8 °C ou supérieures à +30 °C, par vent fort, sur des supports gelés ou qui se condensent, ou dans des conditions météorologiques limites (brouillard, pluie imminente, risque de gel nocturne, rayonnement direct du soleil).

Application

Appliquer au rouleau, au pinceau, par airless (régler le cas échéant sur la viscosité de pulvérisation correspondante)

Couche de base :

1x dilué avec environ 50 % d'eau

Couche de finition :

Appliquer 1 à 2 fois non dilué, selon les besoins. Appliquer au rouleau, à la brosse ou par airless.

Couche de rénovation :

Éliminer entièrement les anciennes couches de peinture écaillées et non porteuses et procéder ensuite comme pour une peinture neuve. Nettoyer les anciennes peintures à pores ouverts en bon état, les poncer et procéder comme décrit dans la section « Couche de finition ».

Avant chaque couche, poncer légèrement et nettoyer le support après le séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude et, le cas échéant, à l'aide d'un produit d'entretien domestique juste après utilisation.

Sécurité du travail/élimination

Consulter les marquages et consignes de sécurité éventuels dans la fiche technique de sécurité actuellement en vigueur.

À conserver hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit sec, bien fermé et frais (pas en dessous de +5 °C). Lors de l'utilisation de peintures et de laques, respecter les mesures de protection habituelles. En cas de projection, utiliser des lunettes de protection et un filtre combiné A2 / P2. Pour les travaux de ponçage, utiliser un filtre à poussière P2. Pendant l'application et le séchage, veiller à une aération suffisante. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux de surface ou sur la terre. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture. Éliminer les restes de produit desséchés avec les ordures ménagères ou les gravats de chantier. Apporter les résidus liquides uniquement à une déchetterie pour anciennes peintures (AVV 080 112).