

## KP-035/625 × 1200


Februar 2021



### STEINWOLLE

EN 13162 / sia 279.162  
MW-EN 13162-T4-AF5

### ANWENDUNG



## KLEMMPLATTE

### Produktbeschreibung

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig.

### Anwendungsbereiche

Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz für Massiv- und Leichtbau.

### Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

## LIEFERPROGRAMM

Dicke	mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220
Länge	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Breite	mm	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625

Lieferform: Plattenpakete bzw. Grossverpackung (Plattenpakete auf Einwegpalette). Verpackung: Schrumpffolie.  
Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

## ZERTIFIZIERT



challenge.  
create.  
care.

## KP-035/625 × 1200

Februar 2021

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten						Einheit	Norm
Brandverhalten	Euroclass	A1						–	EN 13501-1
Anwendungstemperatur	–	bis 250						°C	–
Schmelzpunkt der Steinwolle	–	> 1000						°C	DIN 4102-17
Rohdichte ca.	$\rho$	52						kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu$	1						–	EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	$\Xi$	$\geq 5$						kPa s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Spezifische Wärmekapazität	$C_p$	1030						J/(KgK)	EN 12524
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0,034						W/mK	EN 13162
Dicke	d	30	40	50	60	80	100	mm	–
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	$R_D$	0,85	1,15	1,45	1,75	2,35	2,90	m <sup>2</sup> K/W	EN 13162
Dicke	d	120	140	160	180	200	220	mm	–
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	$R_D$	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	m <sup>2</sup> K/W	EN 13162

#### Knauf Insulation GmbH

Industriestrasse 30  
 CH-4622 Egerkingen  
 T: +41 62 889 19 90  
 F: +41 62 889 19 99  
[www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)

Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produkthanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.

Version 2021-02 / JWVRs