

KP-035/625 × 1200

Février 2021




LAINE DE ROCHE

EN 13162 / sia 279.162

MW-EN 13162-T4-AF5

APPLICATION



PANNEAU ISOLANT À ENCASTRER

Description de produit

Panneau isolant à encastrer en laine de roche liée, incombustible, pour isolation thermique et acoustique, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.

Domaines d'application

Isolation thermique, acoustique et ignifuge non rigide pour constructions légères et massives.

Mise en œuvre


Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s'appliquent également.

PROGRAMME DE LIVRAISON

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220
Longueur	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Largeur	mm	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625

Conditionnement : paquets de panneaux resp. emballage grand format (paquets de panneaux sur palette perdue). Emballage : film rétractable.
La commercialisation se fait par des revendeurs spécialisés.

CERTIFIÉ



KP-035/625 × 1200

Février 2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications	Symboles	Description / Données							Unité	Norme
Comportement au feu	Euroclass	A1							–	EN 13501-1
Température d'utilisation	–	jusqu'à 250							°C	–
Point de fusion de la laine de roche	–	> 1000							°C	DIN 4102-17
Masse volumique env.	ρ	52							kg/m³	EN 1602
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur	μ	1							–	EN 12086
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	Ξ	≥ 5							kPa s/m²	EN 29053
Capacité thermique spécifique	Cp	1030							J/(KgK)	EN 12524
Valeur nominale de conductivité thermique	λ _D	0,034							W/mK	EN 13162
Épaisseur	d	30	40	50	60	80	100	mm	–	
Valeur nominale de la résistance thermique	R _D	0,85	1,15	1,45	1,75	2,35	2,90	m²K/W	EN 13162	
Épaisseur	d	120	140	160	180	200	220	mm	–	
Valeur nominale de la résistance thermique	R _D	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	m²K/W	EN 13162	

Knauf Insulation GmbH

Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
T: +41 62 889 19 90
F: +41 62 889 19 99
www.knaufinsulation.ch

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l'état de nos connaissances et à nos expériences à l'heure actuelle. Les connaissances et l'expérience ne cessent d'évoluer. Veuillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l'usage concret prévu.

