

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufting 5/64" cut pile Tufté 5/64" cut pile Getuftet 5/64" cut pile Getuft 5/64" cut pile	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE	EN ISO 10140-3 27 dB ΔLw
PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	EN ISO 354 0,25 α W
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG	Twin back	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,11m ² K/W
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	± 1.320 gr/m ²	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	± 2.200 gr/m ²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
PILE THICKNESS ÉPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLDIKTE	± 6 mm	FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 C _{FL} -s1 if glued
TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	± 8,5 mm	WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400, 500 cm
TUFT DENSITY NOMBRE DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	± 300.000/m ²		
PRODIS / GUT	82D2CFDC		
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 23/32 - LC4		